

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data pengujian gramasi nir tenun

No	gram/(5x5)cm ²			gram/m ²		
	170°C	180°C	190°C	170°C	180°C	190°C
1	0,54	0,62	0,57	107,47	123,90	113,91
2	0,56	0,68	0,59	111,76	136,02	117,81
3	0,52	0,65	0,51	103,60	129,81	101,30
SUM	1,61	1,95	1,67	322,83	389,72	333,01
AV	0,54	0,65	0,56	107,61	129,91	111,00
SD	0,02	0,03	0,04	4,08	6,06	8,63
CV	3,79	4,67	7,77	3,79	4,67	7,77
ERROR	0,01	0,02	0,02	2,35	3,50	4,98

Lampiran 2 Data pengujian kekuatan tarik nir tenun

No	kg			Newton		
	170°C	180°C	190°C	170°C	180°C	190°C
1	5,4	6,4	17,8	52,92	62,72	174,44
2	4,7	8,6	18,5	46,06	84,28	181,3
3	4,2	8,8	14,3	41,16	86,24	140,14
Σ	14,3	23,8	50,6	140,14	233,24	495,88
AV	4,77	7,93	16,87	46,71	77,75	165,29
SD	0,60	1,33	2,25	5,91	13,05	22,05
CV	12,65	16,79	13,34	12,65	16,79	13,34
Error	0,35	0,77	1,30	3,41	7,53	12,73