






LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Uji Percobaan

Contoh Uji	Waktu pengeringan	Blanko	Ukuran Rubber Ball	
			2 cm	4 cm
1	1 menit			
2	3 menit			
3	5 menit			

Lampiran 2 Hasil Pengujian Penampakan permukaan Serat

Contoh Uji	Waktu pengeringan	Ukuran Rubber Ball	
		2 cm	4 cm
1	1 menit		
2	3 menit		
3	5 menit		

Lampiran 3 Nilai Beda Warna

Variasi		Jumlah pengujian	Bagian dalam kain		Bagian luar kain	
Ukuran Rubber Ball 2 cm	Waktu Pengeringan Rubber Ball 1 menit		L	(ΔL)	L	(ΔL)
		1	14,56	0,53	23,93	9,90
		2	14,42	0,39	24,30	10,27
	3	14,46	0,43	24,34	10,31	
	Waktu Pengeringan Rubber Ball 3 menit	1	14,40	0,37	24,83	10,80
		2	14,18	0,15	24,94	10,91
		3	14,38	0,35	24,96	10,93
	Waktu Pengeringan Rubber Ball 5 menit	1	14,36	0,33	22,03	8,00
		2	14,19	0,16	21,86	7,83
		3	14,20	0,17	21,93	7,90
Ukuran Rubber Ball 4 cm	Waktu Pengeringan Rubber Ball 1 menit	1	14,42	0,39	18,04	4,01
		2	14,52	0,49	17,76	3,73
		3	14,29	0,26	17,90	3,87
	Waktu Pengeringan Rubber Ball 3 menit	1	14,29	0,26	19,83	5,80
		2	14,24	0,21	19,97	5,94
		3	14,31	0,28	20,05	6,02
	Waktu Pengeringan Rubber Ball 5 menit	1	14,21	0,18	17,03	3,00
		2	14,26	0,23	17,11	3,08
		3	14,19	0,16	16,95	2,92

Lampiran 4 Pengujian Kekuatan Jebol

Variasi			Kekuatan jebol	
Waktu Pengeringan Rubber Ball 1 menit	Ukuran Rubber Ball 2 cm	1	5,96	
		2	5,43	
		3	6,22	
Waktu Pengeringan Rubber Ball 2 menit	Ukuran Rubber Ball 2 cm	1	6,25	
		2	6,73	
		3	6,89	
Waktu Pengeringan Rubber Ball 3 menit	Ukuran Rubber Ball 2 cm	1	6,50	
		2	6,64	
		3	6,76	
Waktu Pengeringan Rubber Ball 1 menit	Ukuran Rubber Ball 4 cm	1	6,40	
		2	6,56	
		3	6,06	
Waktu Pengeringan Rubber Ball 2 menit	Ukuran Rubber Ball 4 cm	1	6,81	
		2	6,82	
		3	6,78	
Waktu Pengeringan Rubber Ball 3menit	Ukuran Rubber Ball 4 cm	1	7,41	
		2	7,07	
		3	7,45	

Lampiran 5 Uji Porositas

Variasi	Jumlah bola	Berat setelah di rendam (gram)	Berat setelah di oven (gram)	Porositas
Ukuran rubber ball 2 cm	1	2,56	2,38	4,3 %
Ukuran rubber ball 2 cm	1	2,46	2,29	4,07 %
Ukuran rubber ball 4 cm	1	12,74	11,9	3,17 %
Ukuran rubber ball 4 cm	1	12,89	11,73	3,47 %

