

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sample Bahan Baku

Duchess silk



Brokat



Tulle



Furing



Tricot





Tulle keras/petticoat



Lampiran 2. Hasil Uji Serat Kualitatif Pembakaran

Nama dagang	Jenis serat	Identifikasi			
		Asap	Bau	Sifat Pembakaran	Sisa Pembakaran
<u>Satin</u> <u>bridal</u> <u>(duchess</u> <u>silk)</u>	<i>Polyester</i>	Hitam	Plastik terbakar	Tidak meneruskan	Menggumpal keras
Tulle	<i>Polyester</i>	Hitam	Plastik terbakar	Tidak meneruskan	Menggumpal keras
Brokat	Nylon	Putih	Plastik terbakar	Tidak meneruskan	Menggumpal keras
Furing katun	<i>Cotton</i>	Putih	Kertas terbakar	Meneruskan	Halus, rapuh

Lampiran 3. Hasil Uji Serat Kualitatif Mikroskop

Nama dagang kain	Gambar serat		Keterangan
	Membujur	Melintang	
Furing katun			Kapas
Satin Bridal (duchess silk)			<i>Polyester</i> menyerupai bentuk sutera



Lampiran 4. Hasil Pengujian Stabilitas Dimensi pada Kain

Kain	Panjang awal	Panjang akhir	Selisih	% Perubahan
Brokat lusi 1	30 cm	29,2 cm	0,8 cm	-2,67 %
Brokat lusi 2	30 cm	29,4 cm	0,6 cm	-2 %
Brokat pakan 1	30 cm	29,6 cm	0,4 cm	-1,33%
Brokat pakan 2	30 cm	29,7 cm	0,3 cm	-1%
Jumlah		117,9 cm	2,1 cm	7%
Rata-rata		(-)		1,75%

Berdasarkan dari pengujian stabilitas dimensi terhadap kain Brokat diketahui presentase perubahan ukuran kain Brokat kearah (-) atau mengkeret sebesar 1,75% dari ukuran kain sebenarnya.

Kain	Panjang awal	Panjang akhir	Selisih	% Perubahan
<i>Duchess silk</i> lusi 1	30 cm	29,2 cm	0,8 cm	-2,67 %
<i>Duchess silk</i> lusi 2	30 cm	29 cm	1 cm	-3,33 %
<i>Duchess silk</i> pakan 1	30 cm	29,5 cm	0,5 cm	-1,67 %
<i>Duchess silk</i> pakan 2	30 cm	29,6 cm	0,4 cm	-1,33 %
Jumlah		117,3 cm	2,7	9%
Rata-rata		(-)		2, 25 %

Berdasarkan dari pengujian stabilitas dimensi terhadap kain *duchess silk* diketahui presentase perubahan ukuran kain *duchess silk* kearah (-) atau mengkeret sebesar 2,25% dari ukuran kain sebenarnya.

Lampiran 5. Hasil Pengujian Stabilitas Dimensi pada Kain

Kain	Panjang awal	Panjang akhir	Selisih	% Perubahan
Furing lusi 1	30 cm	29,5 cm	0,5 cm	-1,67 %
Furing lusi 2	30 cm	29,6 cm	0,4 cm	-1,33 %
Furing pakan ₁	30 cm	29,4 cm	0,6 cm	-2 %
Furing pakan ₂	30 cm	29,5 cm	0,5 cm	-1,67 %
Jumlah		118 cm	2 cm cm	6,67 %
Rata-rata		(-)		1,67 %

Berdasarkan dari pengujian stabilitas dimensi terhadap kain furing katun diketahui presentase perubahan ukuran kain furing katun kearah (-) atau mengkeret sebesar 1,67 % dari ukuran kain sebenarnya.

Kain	Panjang awal	Panjang akhir	Selisih	% Perubahan
<i>Tulle</i> lusi 1	30 cm	29,8 cm	0,2 cm	-1,67 %
<i>Tulle</i> lusi 2	30 cm	29,9 cm	0,1 cm	-1,33 %
<i>Tulle</i> pakan ₁	30 cm	29,8 cm	0,2 cm	-2 %
<i>Tulle</i> pakan ₂	30 cm	29,7 cm	0,3 cm	-1,67 %
Jumlah		119,2 cm	0,8 cm	2,67 %
Rata-rata		(-)		0,67 %


Berdasarkan dari pengujian stabilitas dimensi terhadap kain *Tulle* diketahui presentase perubahan ukuran kain *Tulle* kearah (-) atau mengkeret sebesar 0,67 % dari ukuran kain sebenarnya.

Lampiran 6. Hasil Uji Tahan Luntur Warna Terhadap Gosokan




No	Kain	<i>Staining scale</i>	
		Basah	Kering
1.	Kain brokat	5	5
2.	Kain duchess silk	4,5	5
3.	Kain tulle	5	5
4.	Kain furing	5	5



Lampiran 7. Pola Busana




Lampiran 8. Diagram Hasil Survei




Apakah anda memiliki ketertarikan pada Busana Pengantin Modest Modern?

100 responses




Apakah Anda mengetahui Gaya Busana Modest Modern?

100 responses




Apakah anda mengetahui Teknik Detachable?

100 responses




Apakah anda mengetahui apa itu Beading dan Fringe beading?

100 responses



Apakah anda mengetahui apa itu kain brokat?

100 responses



Apakah anda tertarik dengan busana pengantin muslimah bergaya Modest Modern menggunakan brokat dengan teknik detachable dan fringe beading?

100 responses



Menurut anda berapa harga jual yang cocok untuk busana pengantin muslimah bergaya modest modern tersebut?

100 responses

