

LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Hasil pengujian

a. Pengujian Langsai

Hasil pengujian kelangsaian kain di dapatkan koefesien *Drape* sebesar:

Contoh uji	Presentase koefesien <i>Drape</i> %	
	Depan	Belakang
Kain Satin Amira	-14,84	-14,58

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa kain satin amira memiliki kelangsaian yang cukup baik atau sangat jatuh (*Drape*).



Gambar proses pengujian kelangsaian kain

b. Perhitungan gramasi kain

Contoh uji	Timbangan	Gramasi kain
Kain Satin Amira	1,74 gram	174 g/m ²
Kain Organza	0,50 gram	50 g/ m ²



Gambar proses pengujian gramasi kain

c. Pengujian identifikasi serat dengan uji pembakaran

Hasil uji pembakaran didapatkan hasil sebagai berikut:

Contoh uji	Lusi	Pakan
Kain Satin Amira	- Terbakar lambat dan meleleh - Berbau plastik terbakar - Sisa pembakaran berupa bulatan hitam kecil dan keras - Asap pembakaran berwarna putih - Tidak meneruskan pembakaran	- Terbakar lambat dan meleleh - Berbau plastik terbakar - Sisa pembakaran berupa bulatan hitam kecil dan keras - Asap pembakaran berwarna putih - Tidak meneruskan pembakaran
Kain Organza	- Terbakar lambat dan meleleh - Berbau plastik terbakar - Sisa pembakaran berupa bulatan hitam kecil dan keras - Asap pembakaran berwarna putih - Tidak meneruskan pembakaran	- Terbakar lambat dan meleleh - Berbau plastik terbakar - Sisa pembakaran berupa bulatan hitam kecil dan keras - Asap pembakaran berwarna putih - Tidak meneruskan pembakaran

Hasil pengujian pembakaran dapat disimpulkan kain satin amira dan kain organza merupakan kain polyester.

d. Pengujian tahan luntur warna terhadap Gosokan

Hasil pengujian tahan luntur warna terhadap Gosokan di dapatkan hasil sebagai berikut:

Contoh uji	Nilai (Gray Scale)	Nilai (staining scale)	
	Kain uji	Poliester	katun
Kain Satin Amira	4	4	4
Kain Organza	5	5	5

Hasil uji dapat disimpulkan bahwa kain memiliki ketahanan luntur warna yang cukup baik terhadap Gosokan.

e. Pengujian tahan luntur warna terhadap Keringat

Hasil pengujian tahan luntur warna terhadap Keringat di dapatkan hasil sebagai berikut:

Contoh uji	Nilai (<i>Gray Scale</i>)	Nilai (staining scale)	
	Kain uji	Poliester	katun
Kain Satin Amira	4/5	4/5	4
Kain Organza	5	5	5

Hasil uji dapat disimpulkan bahwa kain memiliki ketahanan luntur warna yang cukup baik terhadap keringat.

f. Pengujian tahan luntur warna terhadap pencucian

Hasil pengujian tahan luntur warna terhadap pencucian di dapatkan hasil sebagai berikut:


Contoh uji	Nilai (<i>Gray Scale</i>)	Nilai (staining scale)	
	Kain uji	Poliester	katun
Kain Satin Amira	4	4	4/5
Kain Organza	5	5	5

Hasil uji dapat disimpulkan bahwa kain memiliki ketahanan luntur warna yang cukup baik terhadap pencucian.

LAMPIRAN 2 Hasil Kuisisioner


Apa pekerjaan anda saat ini?

26 jawaban




berapa pendapatan anda perbulan?

26 jawaban




Berapa usia anda?

26 jawaban




Apakah anda pernah melihat busana gaun malam dengan menggunakan teknik sulam usus dan payet

26 jawaban




Berapa usia yang tepat untuk mengenakan busana gaun malam tersebut?

26 jawaban



Menurut anda, jika harga sewa perdana busana gaun malam tersebut Rp. 2.520.000 layak atau tidak?

26 jawaban



Apakah anda memiliki minat untuk pada busana gaun malam tersebut?

26 jawaban

