


LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KAIN DAN GRAMASI KAIN




Katun Primisima

Gramasi : 143,3 g/m²



Linen Takuro

Gramasi : 150,2 g/m²



Linen Takuro

Gramasi : 150,2 g/m²

LAMPIRAN 2 HASIL PENGUJIAN

1. Hasil Pengujian Kualitatif (Identifikasi)

a. Uji Kualitatif metode pembakaran

No	Contoh Uji	Asap	Bau	Sifat Pembakaran	Sisa Pembakaran	Ket.
1.	Kain Katun Primisima (Lusi)	Putih	Kertas	Meneruskan	Halus	Serat Alami
	Kain Katun Primisima (Pakan)	Putih	Kertas	Meneruskan	Halus	Serat Alami
2.	Kain Linen Takuro (Lusi)	Putih	Rambut terbakar	Meneruskan	Halus	Serat Alami
	Kain Linen Takuro (Pakan)	Putih	Rambut terbakar	Meneruskan	Halus	Serat Alami



b. Uji kualitatif metode pelarutan

No	Contoh Uji	Pelarut H ₂ SO ₄ 70%	Keterangan
1.	Kain Katun Primisima	Larut Sempurna	Serat Selulosa 100 %
2.	Kain Linen Takuro	Larut Sempurna setelah dilakukan pembakaran	Serat Selulosa 100 %



c. Pengujian kadar logam pada kain

No Seri : 1787
Hal. 2 dari 2

BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG
Laboratory for Quality Testing of Goods

No.	Karakteristik * Characteristics	Satuan Unit	Hasil Pengujian Test Report	Persyaratan Requirement	Metode Pengujian Test Methods
1	Timbal (Pb)	mg/kg	0.05	-	SNI 7334:2019
2	Kadmium (Cd) <i>Batas Deteksi : 0.0182</i>	mg/kg	Tidak terdeteksi	-	
3	Tembaga (Cu)	mg/kg	0.10	-	
4	Nikel (Ni)	mg/kg	0.27	-	
5	Besi (Fe)	mg/kg	4.53	-	
6	Mangan (Mn)	mg/kg	1.44	-	

nr. 01635/01635

Mengetahui
Kepala Balai Pengujian Mutu Barang

Jakarta, 08 Juli 2024
Koordinator Teknis
Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi


Rukiatyiah, S.Tp., M.E.

Harmoko, S.Si., M.T.

* Hasil pengujian ini hanya berdasarkan contoh uji yang bersangkutan. Laporan ini dilarang diperbanyak kecuali atas persetujuan tertulis dari BPMB.
This above testing results are based on sample tested only. This report shall not be reproduced, without the written approval from BPMB.

LAMPIRAN 3 LAMPIRAN POLA BUSANA

Pola busana desain 1



Pola busana desain 2

